



## Nordsjö Tinova Premium Exterior+

### Om denna produkt

Tinova Premium Exterior+ framhäver ytans trästruktur och ger samtidigt täckfärgens jämna yta på gamla och nya träfasader. Vidhäftningsförmågan gör den särskilt lämplig till ommålning utomhus av tidigare laserat trä.



### Viktiga fördelar

- ✓ Mycket god glans och kulörbeständighet
- ✓ God vidhäftning
- ✓ Framhäver ytans trästruktur
- ✓ Skyddar upp till 14 år

### Särskilda funktioner

- ✓ Skyddar i upp till 14 år
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

### Teknisk information

Torktid	1 timme
Övermålnings bar	4 timmer
Färgåtgång	4-8 m <sup>2</sup> /lit
Glans	25

# Produktinformation

## Typisk användning

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

## Komposition

Vattenbaserad

## Viktiga fördelar

Mycket god glans och kulörbeständighet, God vidhäftning, Framhäver ytans trästruktur, Skyddar upp till 14 år

## Kulörkollektioner

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

## Förpackningsstorlek

1L, 2,5L, 5L, 10L

# Systeminformation

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Ommålning: Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%).

## Appliceringsmetod

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Ommålning: Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%).