



## Tinova Exterior

### Om denna produkt

Tinova Exterior är avsedd för målning på träfasader, betong och förzinkade ytor. Färgen ger en hög ythårdhet med bibehållen elasticitet vilket resulterar i bra kulör- och glansbeständighet.

### Viktiga fördelar

- ✓ God kulör- och glansbeständighet.
- ✓ Skyddar upp till 12 år

### Särskilda egenskaper

- ✓ Skyddar i upp till 12 år

### Teknisk information

Beröringstorr	1 timme
Övermålningsbart	16 timmar
Färgåtgång	Nymålning 4-6 m <sup>2</sup> /liter, ommålning 6-8 m <sup>2</sup> /liter
Glans	20

### Produktinformation

#### Typisk användning

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

#### Komposition

Vattenbaserad

#### Viktiga fördelar

God kulör- och glansbeständighet., Skyddar upp till 12 år

### **Kulörkollektioner**

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö RAL (Painters)

### **Förpackningsstorlek**

1L, 2,5L, 10L, 10 L

## **Systeminformation**

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Exterior. Ommålning: Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Exterior. Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Exterior. Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%).

## **Appliceringsmetod**

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Exterior. Ommålning: Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Exterior. Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Exterior. Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%).